

TOP SEAL®



PRODUCTOS 2022





85gr



55gr

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Uso en alta temperatura
- Adhesión y flexibilidad superiores
- Reemplaza la mayoría de las juntas cortadas
- Se puede utilizar como formador de empaques o apósito.
- Fácil aplicación
- No inflamable
- No tóxico

PROPIEDADES DEL MATERIAL SIN CURAR

Velocidad de curado (Condición de prueba: $25 \pm 2^\circ \text{C}$ / $50 \pm 5\% \text{RH}$)

Tiempo libre (min) 4 - 20

Profundidad de curado 24h (mm) >1.5

Densidad (g / cm, 23°C) 1.392

Especificaciones de curado: la velocidad de curado variará con la temperatura, humedad relativa, profundidad del material y presencia de humedad.

APLICACIONES TÍPICAS

- Cármes de aceite
- Caja de transmisión
- Colectores de admisión de automoción
- Reemplace la junta preformada, mejore la temperatura alta
- Sellado entre metal y junta
- Sellado para equipos mecánicos en general

PROPIEDADES CURADAS

Rango de temperatura de funcionamiento ($^\circ \text{C}$) -54~210

Dureza (Lado A) (GB / T 531) 10~50

Alargamiento a la rotura (%) (GB / T 528) 450

Resistencia a la tracción (MPa) (GB / T 528) 2.5

Condición de prueba: curado durante 7 días, $25 \pm 2^\circ \text{C}$ / $50 \pm 5\% \text{RH}$